

## تحسين خواص اغشية اوكسيد الزنك ZnO المرسبة باستخدام ارضية من $Al_2O_3/Si$

رضية مهدي شاكر  
كلية العلوم/جامعة الكوفة  
قسم الفيزياء  
**الخلاصة:**

حضرت اغشية عالية الجودة من اوكسيد الزنك ZnO المرسبة على ارضية من السليكون البلوري (Si(100) بطريقة التريذ للبخار الكيميائي للمعادن MOCVD وايضا قمنا بنفس الطريقة تحضير الطبقة الفاصلة  $Al_2O_3$  وهي طبقة رقيقة تفصل بين اوكسيد الزنك والسليكون استخدمناها لتحسين خواص اغشية اوكسيد الزنك البلورية. تمت دراسة التركيب البلوري للأغشية المذكورة باستخدام حيود الاشعة السينية (XRD) كما تمت دراسة الخصائص البصرية باستخدام مطياف التلوء البلوري (PL). وقد وجدنا تحسن كبير في خواص وتركيب اغشية ZnO باستخدام الطبقة الفاصلة  $Al_2O_3$  مقارنة مع اغشية ZnO/Si التي لم تستخدم الطبقة الفاصلة. حصلنا من حيود الاشعة السينية على قمة حادة عند (0002) أي ان الغشاء ZnO ذو تركيب سداسي. كما حصلنا على خواص بصرية جيدة. كما وجدنا من طيف رامان انه بإمكاننا السيطرة على الاجهاد الناتج من انماء اغشية ZnO.

### المقدمة:

يعتبر اوكسيد الزنك من اشباه الموصلات نوع II-VI ذو التركيب السداسي ويمتلك فجوة طاقة مباشرة بحدود 73.3 eV عند درجة حرارة الغرفة (RT) وطاقة ترابط كبيرة بحدود [1] 60MeV. تستخدم هذه الاغشية في عدة تطبيقات مثل المجسات والاقطاب الشفافة ومعدات الموجات الصوتية وكواشف الاشعة فوق البنفسجية والثنائيات الباعثة للضوء وثنائيان اليزر وغيرها. استخدمنا طريقة التريذ للبخار الكيميائي للمعادن MOCVD لتحضير اغشية  $ZnO$  [2,3] والتي تتميز باعطائنا اغشية بمعدل ترسيب جيد , والحصول على نماذج كبيرة ومتجانسة وكذلك امكانية التطعيم وتحت مختلف الظروف [4]. الارضيات المستخدمة لترسيب اغشية ZnO عليها اكثرها جودة هي الياقوت الازرق [5] ولكنها غير عملية لكونها غالية الثمن وكذلك صعوبة تكوين شريحة منها بالمقارنة مع السليكون الذي له عدة محاسن مثل قلة الكلفة وكبر الشرائح الممكن تحضيرها منه. عمليا السليكون البلوري (100) ذو استخدام واسع في النباث وتكنولوجيا الدوائر المتكاملة ان ترسيب اوكسيد الزنك ZnO على ارضية من السليكون لا يعطينا نماذج جيدة وذلك بسبب عدم التلائم (التوافق) للشبيكتين ومعامل التمدد الحراري للسليكون واوكسيد الزنك مما يجعل الانماء المباشر بينهما امرا صعبا ويعطينا اغشية عشوائية او متعددة البلورات. حديثا وبعد التطور التكنولوجي تمكن من انماء اغشية اوكسيد الزنك عالية الجودة وذلك بترسيب طبقة فاصلة بين السليكون واوكسيد الزنك وتستخدم مواد مختلفة كطبقة فاصلة من  $Al_2O_3$ , GaN, MgO [6,7]. وفي بحثنا هذا استخدمنا  $Al_2O_3/Si(100)$  كارضية لترسيب غشاء ZnO عليها. حيث ان الطبقة  $Al_2O_3$  ذو التركيب المكعب تستخدم كطبقة فاصلة بين ZnO و Si لتحسين نوعية الاغشية ان تاثير الطبقة  $Al_2O_3$  على جودة الاغشية والخصائص البصرية سنتناولها بالتفصيل في بحثنا هذا. حيث وجدنا ان خواص اغشية اوكسيد الزنك قد تحسنت كثيرا باستخدام هذه الطبقة الفاصلة.



### الجزء العملي :

رسبت اغشية ZnO على ارضية من السليكون البلوري (Si(100) باستخدام الطبقة الفاصلة  $Al_2O_3$  بدون استخدام الطبقة الفاصلة بطريقة التريذ للبخار الكيميائي للمعادن (MOCVD)) رسبت غشاء  $Al_2O_3$  (100) البلوري على اساس من السليكون البلوري (Si(100) تحت ضغط واطيء ودرجة حرارية عالية 1050 Torr  $C^{\circ}$  باستخدام  $Al_2(CH_3)_2$  و  $O_2$  كمصدرين للالمنيوم والاكسجين , الضغط المستخدم في الترسيب 20 Torr وسمك الغشاء  $Al_2O_3$  هو 70 nm بعدها رسبنا غشاء ZnO باستخدام نفس المنظومة (MOCVD) وعند درجة حرارة  $300^{\circ}C$  باستخدام  $(Zn(C_2H_5)_2)$  (DEZn) و  $N_2O$  كمصدرين لكل من Zn و O. في بحثنا هذا لم نستخدم التطعيم للاغشية. واسخدمنا غاز الاركون Ar عالي النقاوة كغاز حامل بمعدل تدفق  $60\text{ cm}^3/\text{s}$  اما معدل تدفق  $N_2O$  فانه  $100\text{ cm}^3/\text{s}$ . وكان الضغط داخل حجرة الترسيب هو 20

Torr استخدمنا حيود اشعة X للتحقق من التركيب البلوري للاغشية , كما استخدمنا مطياف التلؤلؤ البصري في دراسة الخواص البصرية للاغشية .


### النتائج والمناقشة :

من المعروف ان درجة حرارة التحلل لمادة DEZn هي 280 [8 °C] وحيث ان  $N_2O$  لا يعطي أي بروكسيد غير مستقر مع DEZn خلال عملية التفاعل والتفاعل الجانبي . لذا فمن السهولة السيطرة عليه مع مصادر الاوكسجين الاخرى . لذا استخدمنا في بحثنا هذا  $N_2O$  كمصدر للاوكسجين . والتفاعلات التي تحصل هي :




ان معدل التفاعل في الصيغة الثانية (2) هو اقل مما في الصيغة الاولى (1) والنتائج النهائي هو اوكسيد الالكين  $R-O-Zn-O-R$  . وقد افترضنا ان هذه التفاعلات يمكن ان تتم في درجات حرارية منخفضة . عموما فان تبخر اوكسيد الالكين هو اقل بكثير من الكين المعادن  $R-Zn-O-R$  . لذا فان التفاعل الاول ينتج اوكسيد الالكين والمرافقات له . اما التحلل الحراري الجانبي فانه ينتج اوكسيد الالكين و  $ZnO$  . على أي حال فان تفاصيل التفاعل تتطلب دراسة خاصة لتوضيح ميكانيكية التفاعل الذي يحدث .

لفحص تركيب اغشية  $ZnO$  استخدمنا حيود اشعة X (XRD) , وحصلنا على النتائج كما في الشكلين (1) و (2) اذ لوحظ ظهور قمة واحدة فقط عند  $2\theta = 34.4^\circ$  لاغشية  $ZnO(0002)$  مما يشير الى ان التركيب السداسي هو المهيمن على غشاء  $ZnO$  كذلك تشير النتائج على تمحور حول محور C .




الشكل (1) نموذج حيود اشعة X لاغشية ZnO/Si



الشكل (2) نموذج حيود اشعة X لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si

ان القمة (2000) لاغشية ZnO/Si واغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si تقع تقريبا عند 34.4° و 34.5° على التوالي , اي ان القمة (0002) قد زحفت باتجاه الزاوية الاكبر بالنسبة لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si . ان هذا الزحف يشير الى وجود اجهاد في المنظومه [9] [ ووفقا لقانون براك للحيود في البلورات ( $n\lambda = 2d \sin \theta$ ) فان ثابت الشبيكة كان بحدود 0.521nm لاغشية ZnO/Si و 0.519nm

لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si . اما قيمة ثابت الشبيكة لاغشية ZnO فهو 0.5205nm [10] , والذي هو اصغر مما لاغشية ZnO/Si وهذا يعني ان نمو اغشية ZnO قد تعرض لبعض الاجهادات اما ثابت الشبيكة لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si فهو قريب جدا من ثابت الشبيكة للـ ZnO العديمة الاجهاد وهذا يعني ان اجهاد الشد بقي ضمن المدى المحدود ، وان الاجهاد يضغط باتجاه محور C . ان عرض المنتصف للقمة (FWHM) لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si و ZnO/Si هي 0.39° و 0.28° على التوالي حيث نلاحظ ان عرض المنتصف للقمة (FWHM) لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si يكون اضيق هذا يعني الخواص البلورية لأغشية ZnO قد تحسنت باستخدام الطبقة الفاصله Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ذات التركيب المكعب . وهذا يعني ان عدم التطابق و الاجهادات قد قلت باستخدام الطبقة Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ، مما ادى الى نقصان في عرض المنتصف للقمة (FWHM) . كما يبين الشكل (3) طيف رامان لاغشية ZnO و ZnO مع الطبقة Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> حيث يتبلور ZnO على شكل تركيب سداسي .




الشكل (3) طيف رامان لاغشية ZnO/Si واغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si

ان نموذج رامان الفعال هو  $[A_1+2E_2+E_1]$  , حيث ان  $E_2$  يمثل التركيب المنتظم وتعزى القمم عند الترددات  $340.5\text{cm}^{-1}$  و  $434.5\text{cm}^{-1}$  في الشكل ( 3 ) الى انبعاث فونونين ضوئيين غير مستقطبين  $E_2$  بالنسبة لاغشية ZnO . والقمم  $302.9\text{cm}^{-1}$  و  $304\text{cm}^{-1}$  تعود الى فونون ضوئي لاساس Si لبلورة ZnO الاحادية هناك قمة حادة حول  $12\text{cm}^{-1}$  , ذات التردد العالي  $E_2$  . بالرجوع الى قمة رامان لاغشية ZnO احادية البلوره مع الطبقة الفاصلة  $\text{Al}_2\text{O}_3$  نلاحظ وجود ازاحه ملحوظه باتجاه الترددات الواطئه . ان ازاحة تردد الفوتون  $E_2$  تعطي معلومات عن الاجهاد ، وان الملاحظات السابقة تبين العلاقة بين الاجهاد والتردد  $E_2$  ، والازاحه العليا لنموذج  $E_2$  تشير الاجهاد الضاغط والازاحه السفلى لنموذج  $E_2$  فهو يشير الى اجهاد الشد [12] . ان ازاحة القمم وجدت تساوي  $6.5\text{cm}^{-1}$  و  $2.5\text{cm}^{-1}$  وهذا يعني وجود اجهاد الشد على النوعين من اغشية ZnO ، ونتائج التجربه تشير الى ان مقدار ازاحة التردد لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si هي اقل بكثير مما لاغشية ZnO وهذا يشير الى ان الاجهاد المتبقي قل بمقدار  $4\text{cm}^{-1}$  باضافة طبقة الـ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  الفاصلة ، وهذا دليل على ان ترسيب ZnO على ارضيه من  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Si}$  بدلا من استخدام ارضيه من Si مفيد ومجدي للتقليل من الاجهادات على اغشية ZnO ان ظهور الاجهاد على المنظومه ZnO/Si ناتج كما ذكرنا من عدم تلائم ثوابت الشبيكه واختلاف معامل التمدد الحراري بين السلكون Si واوكسيد الزنك ZnO وفقا لعلاقة عدم التلائم بين الشبيكتين التي يمكن كتابتها بشكل تخطيطي بالشكل :


$[0002]\text{Si} // [001]\text{ZnO} // [001]\text{Si}$  ،  $a_0(\text{Si}) \approx 2a_0(\text{Al}_2\text{O}_3)$  ان عدم التلائم الشبيكي بين الطبقة  $\text{Al}_2\text{O}_3$  و Si هو بحدود 2.4% وهو اصغر بكثير من عدم التلائم بين الـ Si و ZnO ، لذلك فان الاجهاد في حالة ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si ينشأ من عدم التلائم البسيط بين ZnO و  $\text{Al}_2\text{O}_3$  والسبب الاخر في حصول الاسترخا في شد منظومه ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si ناتج من الميكانيكيات الاخرى مثل الازدواج وعرقلة الانزلاق وعرقلة التسلق ، كما ان وجود الخلع واعاقه الازدواج قرب او في منطقة الاتصال بين ZnO و  $\text{Al}_2\text{O}_3$  يؤدي الى تعزيز استرخا الشد [13] .

كما ان دراسة حيود اشعة اكس (XRD) يؤكد تقليل عدم التلائم الشبيكي بين ZnO و Si وكذلك نقصان الاجهاد ويعزى ذلك لوجود الطبقة  $\text{Al}_2\text{O}_3$  لكونها جيدة لتبئير جزيئات ZnO عليها .

ان الانبعاث الضوئي تم دراسته باستخدام طيف التلؤلؤ البصري PL الشكل (4) والشكل والشكل (5) عند درجة حرارة الغرفة .



الشكل (4) يمثل طيف التلؤلؤ البصري PL لاغشية ZnO/Si



الشكل (5) يمثل طيف التلؤلؤ البصري PL لاغشية ZnO/Si و ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si المقاسة عند درجة حرارة الغرفة.

هناك قمة الانبعاث لاغشية ZnO/Si عند 375nm و قمة عند 373nm لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si هاتين القمتين تنسبان الى انبعاث زوج الكترون - فجوه حيث تنصرف ذرات الزنك كمانحات وتشارك في قمة الانبعاث [14] DAP. في درجة حرارة الغرفة المستويات المثارة والانبعاث DAP تغير من اعادة الاتحاد الحر كما موضح في الشكل (5)) ولحساب خواص التلؤلؤ لاغشية ZnO ومعدل شدة الانبعاث للمستويات القريبة NBE الى حافة المستويات البعيدة DLE في طيف التلؤلؤ PL المأخوذه عند درجة حرارة الغرفة RT ، نلاحظ ان كلا من ZnO/Si و ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si تظهر انبعاث ضعيف جدا ل DLE عند حوالي 490nm و انبعاث واضح NBE عند 366nm ، والقمة الواضحة ناتجة من اعادة الاتحاد لحاملات الشحنة المثارة كما في الشكل (5) وشدة القمة NBE لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si اكبر بحوالي 10000 مره مما هي لاغشية ZnO/Si وان عرض المنتصف للقمة (FWHM) لقمة NBE لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si حوالي 15.6nm وهي اصغر مما لاغشية ZnO/Si وهذا يدل على ان الخواص البصرية لاغشية ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si افضل بكثير

مما لاغشية ZnO المرسبة مباشرة على ارضية السلكون (Si(100) ، وهذا ناتج من تحسن جودة البلوره  
الخاتمة:

يمكن الحصول على اغشية ZnO العالية الجودة بترسيبها على بلورة السليكون (Si(100) بطريقة الترديزر للبخر الكيميائي المعدني MOCVD . فحوصات اشعة X وطيف رامان وكذلك طيف التلؤلؤ البصري PL تبين ان جودة اغشية ZnO قد تحسنت باستخدام الطبقة الفاصله  $Al_2O_3$  مقارنة مع اغشية ZnO المرسبه على (Si(100) مباشرة حيث نلاحظ ظهور دوران حول محور C وعرض منتصف القمة (FWHM) يكون قليل كذلك نقصان الاجهاد ، كما نلاحظ ظهور قمة كبيره واضحة عند 366nm ناتجه من انبعاث ذبول الحزم للـ ZnO وهذا يعني انه يمكن استخدام الطبقة الفاصله  $Al_2O_3$  كارضيه مفضله للحصول على اغشية ZnO عالي الجودة افضل من اغشية ZnO المرسبه على ارضية من السلكون البلوري ، كما يعطينا اغشية ذات تركيب وخواص بصريه جيده . كما وجدنا ان نتائجننا تتوافق مع نتائج البحوث في هذا المجال .

#### المصادر: -

- 1- Chen Y, Bagnall D M, Ko H J, Park K T, Hiraga K, Zhu Z Q and Yao T 1998 *J. Appl. Phys.* **84** 3912
- 2- Minami T, Nanto H and Takata S 1982 *Appl. Phys. Lett.* **41** 958
- 3- Roth A P and Williams D F 1981 *J. Electrochem. Soc.* **128** 2684
- 4- Gorla C R, Emanetogly N W, Liang S, Mayo W E, Lu Y, Wraback M and Shen H 1999 *J. Appl. Phys.* **85** 2595
- 5- Chen Y, Bagnall D M, Zhu Z Q, Sekiuchi T, Park K T Hiraga K, Yao T, Koyama S, Shen M Y and Goto T 1997 *J. Cryst. Growth.* **181** 165
- 6- Haga K, Suzuki T, Kashiwaba Y, Watanabe H, Zhang B P and Segawa Y 2003 *Thin Solid Films* **433** 131
- 7- Onuma T, Chichibu S F, Uedono A, Yoo Y Z, Chikyo T, Sota T, Kawasaki M and Koinuma H 2004 *Appl. Phys. Lett.* **85** 23
- 8- Sallet V *et al* 2002 *Mater. Lett.* **53** 126–31
- 9- Gupta V and Mansingh A 1996 *J. Appl. Phys.* **80** 1063
- 10- Puchert M K, Timbrell P Y and Lamb R N 1996 *J. Vac. Sci. Technol A* **14** 2220
- 11- Damen T C, Porto S P S and Tell B 1966 *Phys. Rev.* **142** 570
- 12- Huang Y, Liu M, Li Z, Zeng Y and Liu S 2003 *Mater. Sci. Eng. B*, 9111
- 13- Yamazaki K, Yamada M, Yamamoto K and Abe K 1984 *Japan. J. Appl. Phys.* **23** 681

